

KOKSKAIDU BRIKETES

Briketes

Izgatavotas no bērza saplākšņa pārstrādes procesā iegūtām skaidām, tās presējot. Apkures briketēm ir forma ar diametru 66 mm un garumu no 20 līdz 100 mm.

Pielietošana

Jebkāda veida cietā kurināmā krāsnīm un kamīniem.



Iepakojums

10 kg polietilēna maiši
600 kg BIG BAG maiši
uz EUR paletes (48 x 10 kg)
citi iepakojuma veidi pēc pasūtījuma



Raksturlielumi

Mitrums 7 +/- 15%
Blīvums 800 kg/m³ +/- 5%
Siltumspēja 17 - 18 MJ/kg (4100-4400 kcal/kg)
Pelnu saturs 1,3 - 2,1%

Testēts pēc ISO 589, ISO 1928, ISO 1171 standartiem



SIA "Troja"
Bauskas iela 143, Rīga, LV-1004, Latvija
tālrunis 67 609 318, fakss 67 609 333
e- pasts: troja@finieris.lv, mājas lapa: www.troja.lv